

LES ENDUITS DE CRUEJOULS

NOTICE D'UTILISATION D'ARGILEO



1/ DEFINITION

ARGILEO est un enduit naturel, sain, respirant, régulateur d'humidité. Sans odeur ni COV.
Il est disponible en 15 coloris.

2/ PERFORMANCE

Facile à appliquer, idéal sur support irrégulier (masque les défauts), décollable.
Classe d'émission A+.

3/ COMPOSITION

Argile, sable fin, farine de marbre.

4/ DOMAINES D'UTILISATION

Décoration intérieure, murs.

5/ MATERIEL

Platoir inox, spatule, éponge, malaxeur, gants, masque anti-poussière et lunettes de protection.

6/ RENDEMENT

Environ 10m² avec un kit de 15Kg en une passe.
La consommation peut varier en fonction de la finition réalisée et de l'état du support.

7/ MISE EN ŒUVRE

1^{ère} étape : La préparation des supports :

Le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

Argiléo ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Multi-support : (plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures...) : appliquer la **sous couche granitée** (inclus dans le kit) pour garantir l'accroche. Appliquer deux couches de **sous couche granitée** sur les supports présentant des différences de porosité (bandes à joint, enduit de rebouchage...).

Sur les supports respirants (enduit de chaux, enduit de terre, etc) : humidifier les supports puis appliquer directement **Argiléo**.

La sous couche granitée est sèche au toucher en 1 heure et recouvrable en 6 heures (selon température et humidité ambiante).

2^{ème} étape : La préparation de l'enduit de 15Kg de poudre :

Mélange manuel : Ajouter environ 4.2L d'eau à 15Kg de poudre. Mélanger 5 minutes.

Mélange mécanique : Ajouter environ 4.2L d'eau à 15Kg de poudre. Mélanger environ 5 minutes à **vitesse lente**.

- ⇒ Ajuster la quantité d'eau jusqu'à obtenir un mélange homogène.
- ⇒ Laisser reposer 30 minutes au moins avant application.

3^{ème} étape : L'application :

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Température de la pièce 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir inox en une couche mince d'environ 2mm d'épaisseur.

Le séchage s'effectue entre 4 et 8 heures environ avec une bonne ventilation et à 20°C. (Temps variable selon les conditions climatiques et l'humidité ambiante).

Pour obtenir différents aspects :

* **Aspect structuré** : Appliquer au platoir inox une couche mince de façon aléatoire.

* **Aspect lisse** : Dès que le produit perd de sa brillance, resserrer à l'aide d'une lisseuse afin d'éliminer les arêtes.

*Aspect épongé : Directement après application passer une éponge légèrement humide pour donner de légers mouvements.

*Paillettes : Mélanger les **paillettes** (inclus dans le kit) lors de la préparation de l'enduit. Lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les paillettes. Laver et essorer régulièrement l'éponge.

4^{ème} étape : La finition :

- En fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

La teinte de l'enduit appliqué et sec peut être légèrement différente de celle de l'échantillon choisi en fonction des conditions de mélange, de séchage, des conditions d'application, de la finition et de l'état du support.

- Protection avec **MURAFIX** (inclus dans le kit) : Permet de durcir et fixer Argiléo. Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur sur l'enduit bien sec.

8/ ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

9/ NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

10/ PRECAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

11/ CONSERVATION

Sec : Stocker au sec et au frais dans son emballage d'origine fermé.

Mouillé : Faire sécher le produit humide sans refermer le couvercle. Pour le réutiliser, mouiller à nouveau le produit, il est réversible.