



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 04/03/2013

Date de mise à jour : 04/03/2013

Version : 01

FICHE TECHNIQUE

ANTALYS

DOMAINES D'UTILISATION :

Enduits de finition
Chaulage (avec ajout d'eau)
Intérieur ou extérieur abrité.

CARACTÉRISTIQUES :

Sain, naturel, respirant, facile à appliquer.
courbe granulométrique fine (environ 0.3 à 0.7 mm)

COMPOSITION :

Chaux aérienne, kaolin, sable, poudre de marbre, eau. Prédose ST, Adjuvants : 1%.

TEINTES :

Blanc.
Possibilité de coloration avec nos pigments et pâte pigmentaire.

MATÉRIEL :

Platoir, spatule, malaxeur.

SUPPORTS :

Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

antalys ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

- **Sur les supports standards** (plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, etc) : appliquer notre **Sous-couche granitée** pour garantir l'accroche. Passer impérativement deux couches de notre **Sous-couche granitée** sur les supports présentant des différences de porosité dues par exemple à des bandes à joint ou de l'enduit de rebouchage. Appliquer **ANTALYS** lorsque la sous-couche est bien sèche.
- **Sur les supports respirant** (enduit de chaux, enduit de terre, etc) : humidifier les supports puis appliquer directement **ANTALYS**

Sur Fermacell jointé, appliquer 2 (à 3 couches selon le type de colle de bande à joint) de notre **Sous-couche granitée** ou prévoir un ratissage complet avec enduit colle de la marque ou enduit cellulosique et appliquer une seule couche de la sous couche granitée. Sur Fermacell collé,

appliquer directement notre **ANTALYS**. Les angles devront être renforcés à l'aide d'une trame quadrillée noyée dans la première passe.

- **En extérieur : ANTALYS** s'applique en couche de finition (dernière couche d'un enduit extérieur tri-couches) avant un badigeon. Privilégier notre **Enduit NHX façade** pour l'extérieur.

PRÉPARATION :

Ajuster éventuellement l'apport d'eau de manière à obtenir une pâte souple. Apport d'eau variable en fonction de la porosité du support et de l'hygrométrie ambiante.

Mélanger 5 minutes à l'aide d'un malaxeur.

Laisser reposer.

Ajouter une quantité d'eau plus importante pour utilisation en peinture de chaux épaisse.

Pour créer des teintes avec nos pigments, un ton soutenu est obtenu avec 100 g de pigment environ par kg de **ANTALYS**. Au-delà un phénomène de farinage peut apparaître.

Certains pigments (peu nombreux : quelques oxydes et mélanges) peuvent laisser des traces de couleur plus vive (fusées). Pour diminuer ce risque, il est recommandé de préparer une pâte pigmentaire. Pour réaliser cette pâte pigmentaire, il faut malaxer la totalité du ou des pigments avec une partie de l'eau de gâchage et quelques gouttes d'agent mouillant. Plus cette pâte sera travaillée avant de la mélanger à **ANTALYS** plus le risque de fusées sera diminué.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir ou à la spatule en couche fine d'environ 2 mm d'épaisseur.

Possibilité d'appliquer une nouvelle passe dans le frais de la couche précédente.

Sur sec : brumiser ou humidifier (si nécessaire) avant l'application d'une nouvelle passe selon température hygrométrie ambiante.

Projection mécanique possible.



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 04/03/2013

Date de mise à jour : 04/03/2013

Version : 01

FICHE TECHNIQUE

ASPECTS DE FINITION :

Lisse, granité ou structuré.
Un stuc ou un badigeon peut être réalisé sur **ANTALYS** sec.
Patine et eau forte sur **ANTALYS** frais.

RENDEMENT :

- Environ 1.25 kg par m² environ

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à la présence de chaux.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.