



Date d'établissement : 27/02/2017

Date de mise à jour : 10/05/2017

Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# UNIVERSEL'RENOV

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Enduit de rénovation intérieure prêt à l'emploi, multi supports.

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Facile à appliquer, teinté dans la masse, résistant et ultra solide, lessivable. Direct sans sous couche.

### **COMPOSITION :**

Résine acrylique, farine de marbre, pigments, eau, adjuvants : 1.3%

### **MATÉRIEL :**

Platoir et couteau à enduire inox.

### **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**

Nettoyer et dépoussiérer la surface. Dégraisser à l'acétone les faïences.

Le support doit être sain, sec et propre.

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

- Multi supports : murs, douches, mobiliers, plan de travail, faïences, toile de verre, crépis, peintures...

### **APPLICATION :**

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Remuer avant et pendant l'utilisation.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir et au couteau à enduire inox en déposant une couche suffisamment épaisse pour obtenir une surface régulière (2 à 3mm).

Si le spectre des joints de carrelage est toujours visible, si le support est irrégulier et demande une charge supérieure, appliquer une deuxième couche d'Universel' renov, 4 à 6h après la première.

Possibilité de poncer entre les couches pour lui donner un aspect marbré.

Le séchage complet s'effectue en 12 heures environ avec une bonne ventilation et à 20° C.

\* temps variable selon les conditions climatiques, le taux d'humidité et l'épaisseur appliquée.

### **ASPECTS DE FINITION :**

- Taloché : mouvements circulaires aléatoires. Application au platoir.
- Lisse : couche fine et régulière. Application au platoir.
- Structuré : mouvements aléatoires. Application avec un couteau à enduire inox

### **PROTECTION :**

Pour les supports sollicités tels que douche, plan de travail, mobiliers, appliquer notre cire à béton à la brosse large ou au chiffon non pelucheux jusqu'à saturation 12h après la deuxième couche d'Universel' renov.

### **RENDEMENT :**

Environ 5 kg pour 10m<sup>2</sup> sur support lisse.

Environ 5kg pour 5m<sup>2</sup> sur faïence.

La consommation peut être très différente suivant la rugosité du support.

### **DILUTION ET NETTOYAGE :**

A l'eau.

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:**

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque, des gants et des lunettes de protection.

### **CONSERVATION :**

Stocker au sec dans son emballage d'origine fermé, au frais, à l'abri du gel.

**AVIS IMPORTANT** Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.